



SATE FIX ST GERMANY

زمان آماده چسبندگی ۴۵ تا ۴۰ دقیقه حدودی	دانشیته پس از اختلاط ۱/۶ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	دانشیته حجمی ۱.۴ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	رنگ ☐ سفید ☐ خاکستری	مواد پایه سیمان، فیبر منتخب، مصالح مصنوعی و افزودنی‌ها
زمان تردد و دوغاب ریزی ۲۴ ساعت	ابزار کار ماله نرم یا دنده‌دار	پاک کننده آب	دمای کار پیش از ۵ درجه (هوا و سطوح)	زمان کار ۳ ساعت (دمای ۲۰ درجه)
میزان مصرف حدود ۱.۵ تا ۳ کیلوگرم بر مترمربع برای هر میلیمتر ضخامت که بر حسب سطح و جنس مورد نصب ممکن است متغیر باشد.				

مناطق کاربرد

دیوارهای سرامیکی و کاشی های کف، موزاییک، مرمر، گرانیت، سنگواره های ریزه سنگ های دستی کاشی های مربعی، کاشی های کلینکر، بردهای سبک و بردهای با فوم سلب در استخرها استفاده می شود، بر روی سطوحی مانند بتن، اندود سیمانی، قطعات کف، کلینکر، بردهای کاشی، بتن سبک وزن و بتن فومینز بسیار کاربردی و مقاومت بسیار بالایی دارد، برای چسباندن سنگ های اسلب در ابعادهای خیلی بزرگ، چسباندن گچ بتنی و دیوار اولیه و صفحات گچی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی‌ها

با کیفیت بالا، بدون جریان و ملات تراز کننده با سهم بالایی از مصالح مصنوعی می باشد که میتوان به راحتی در سطوح عمودی و افقی استفاده کرد، این یک محصول با گیرش هیدرولیکی است و در طی یک زمان ۳ ساعته اجرا می شود، ملات کاشی در برابر آب، هوازدگی، گرما، یخبندان و د برابر شرایط مختلف آب و هوایی مناسب می باشد و پس از سفت شدن مقاوم است و بنابراین برای کاربری های داخلی و خارجی مانند محیط های زیر آب دائمی مناسب است (زمین های خشک و مرطوب)

- زمان گیرش طولانی
- برای کاربری با ذخیره زمان حتی در سطوح بزرگ
- بدون افتادگی با مقاومت چسبندگی بالا
- برای نواحی غرقاب و در معرض آب
- این محصول برای تراز کردن سطوح ناهموار تا ضخامت ۱۰ میلیمتر مناسب است.
- مناسب برای چسبندگی لایه نازک و ضخیم
- برای نواحی غرقاب و در معرض آب

بسته بندی و شرایط نگهداری

محصول Sate Fix ST در بسته های ۲۵ کیلوگرمی و رنگ های سفید و خاکستری موجود است در محیط خشک و در بسته بندی اصلی تا حداقل ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

دستور العمل کار

۱- آماده سازی سطوح

سطوح باید صلب، باربر، پایدار از لحاظ ابعادی، عاری از گرد و غبار، کثیفی، روغن، گریس و خرده ریز باشد رنگ های گچی و لاکس باید توسط ابزار مکانیکی از بین روند و سطح با پرایمر پوشانده شود پلاستر های گچی نیز باید با ابزار مکانیکی زیر شده و با پرایمر پوشانده شوند سطوح خیلی متخلخل و بردهای گچی پیش ساخته باید پرایمر شوند

۲- نسبت اختلاط

مقدار ۲۵ کیلوگرم از محصول با ۶ تا ۶.۵ لیتر آب ترکیب می شود، برای بدست آمدن ملات بدون کلوخه محصول با همزن داخل آب همزده می شود ملات برای استفاده بیش از ۲.۵ ساعت تهیه نشود **طریقه اختلاط:** ۱۰ دقیقه میکس میشود ۲ دقیقه استراحت دوباره ۲ دقیقه میکس می شود

۳- کاربرد

چسب را با استفاده از یک ماله نرم دنداندار اجرا کنید و با شانه تراز نمایید، مصالحی که باید بچسبند باید داخل ملات تازه قرار گیرند و سپس بر روی سطح فشار داده شوند، باقی مانده های ملات با یک اسفنج تر پاک شوند ابزار کار را بلافاصله پس از استفاده با آب تمیز کنید.



میزان مصرف ۱/۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع	مقدار PH ۹ تا ۶	دانسیته حجمی ۱/۰۴ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	رنگ ☐ سفید	مواد پایه اکریلیک اصلاح شده
زمان گیرش در گچ بری ها و ابزارزنی ۲۵ دقیقه زمان می برد تا سفت شود			دمای کار بیش از ۵ تا ۳۰ درجه سلسیوس	

SATE BINDER B-50 B-70 B-90

GERMANY

مناطق کاربرد

- افزودن Binder به بتن، بتن پرداخت شده و مخلوط ملات به منظور افزایش مقاومت در برابر آب بندی، یخبندان و آب شدن و نیز افزایش مقاومت در برابر جمع شدگی در محیط الاستوپلاستیک اضافه می گردد.
- این محصول بتن، بتن پرداخت شده و یا ملات را از ترک برداشتن محافظت نموده و شرایط کاری مناسبی در محیط های بزرگ ایجاد می نماید.
- جلوگیری از ایجاد مفاصل سرد.

ویژگی ها

این محصول آکریلیک اصلاح شده قابل استفاده در پلاسترها، ملات های بتنی و سیمانی قابل ترکیب به منظور افزایش نفوذ ناپذیری و چسبندگی می باشد، که باعث چسبندگی تر شدن سیمان جدید بر روی بتن و سیمان قدیمی می گردد و نسبت به تحمل فشار به ۳ نوع می باشد: B50 - B70 - B90

بسته بندی و شرایط نگهداری

Sate Binder در گالن های ۱، ۵، ۱۰ لیتری و محیط بدون یخبندان، در بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه بهترین کیفیت را دارا می باشد.

دستور العمل کار

- کاربرد
برای چسبندگی توصیه می شود تا سطح بتن قدیمی پاک شود و شسته شود و بتن در آب غرق گردد. بر حسب ۱۰۰ کیلوگرم پیمانانه ۱ سهم سیمان، ۴ تا ۵ سهم ماسه، ۲۵٪ آب به اضافه ۵ تا ۶ لیتر بیندر.
- میزان مصرف
نسبت اختلاط ملات در نمای ساختمان: بیندر یک به چهار می باشد (یک سهم آب، سه سهم سیمان).
- نسبت اختلاط در بتن
یک به پنج (یک سهم بیندر، چهار سهم آب) بعد از اتمام اجرای بتن با سیمان (رویه کاری) می توان از بیندر برای مرحله آخر به صورت محافظ با قلمو با اختلاط ۱ به ۳ اجرا کرد و این امر در نماها باعث میشود که مقاومت در برابر عوامل طبیعی و نشست با افزایش یابد و نیازی به لایه رنگ محافظ نما هم کمتر می باشد و رنگ پذیر است.
- نسبت اختلاط در گچ
یک سهم از binder با ۳ سهم آب با گچ آمیخته می شود، سطح صاف و صیقلی در ملات گچ ایجاد می گردد و مقاوم در برابر رطوبت می باشد، با اضافه کردن بیندر ۱ به ۳ به آب گچ کاری می توانیم در محیط های مرطوب نیز از گچ حتی در شرجی ترین نقطه ها استفاده کنیم.
- روش استفاده
طریقه اختلاط: ۱۰ دقیقه میکس میشود ۲ دقیقه استراحت دوباره ۲ دقیقه میکس می شود.



SATEX PU
GERMANY

زمان شکل گیری پسته ۳ تا ۲ بعد از ۲ تا ۳ ساعت	زمان شکل گیری پسته ۳ تا ۲ ساعت در ۲۳ درجه و رطوبت ۵۰٪	دانشسته ۱/۳ گرم بر دسی متر مکعب	رنگ ☐ سفید ☐ خاکستری	مواد پایه پلی اورتان
ابزار کار ابزار مکانیکی (بعد از عمل آوری)	پاک کننده تینر AX در موقع تازه بودن	دمای مقاومت ۴۵ تا ۷۰ درجه سلسیوس	سلسیوس شکل ماده چسب الاستیک پس از گیرایی	دمای کار ۵ تا ۴۰ درجه
میزان مصرف ۸/۰ تا ۱۰ / ۵ گرم بر متر مربع برای درز ۵×۵ میلی متر مربع	افزایش طول ۲۵ درصد عرض درز (حدودی)	مدول الاستیسیته ۴۵۵۵۲ DIN بر اساس ۰/۲ پاسکال		

مناطق کاربرد

برای عایق کاری درزهای انبساط و اتصالات که باید در برابر دامنه وسیعی از دما مقاوم باشند و نیز در معرض جابجایی بزرگ هستند (مانند کارهای فلزی سازه های بتن مسلح و درزهای پارتیشن های ساختمانی) و برای درزهای انبساط سطوح کاشی و پانلهای باروکش فلزی و برای درزهای ماشین آلات صنایع هوایی، خودرو، خطوط ریلی و ساخت کشتی و برای بتن، سنگهای طبیعی و مصنوعی، فایبرسیمنت، سرامیک، فلز و چوب.

ویژگی ها

- الاستیسیته و مقاومت چسبندگی خوب
- مقاوم در برابر گذر زمان، هوازدگی و تنش های زیر
- مقاوم در برابر مواد شوینده
- سطح آب
- عالی برای خواص جریانی برای سطوح قائم و دچار ریزش نمی شود و تیکسوتروپیک است.
- مقاوم در برابر تابش UV
- مقاوم در برابر تاثیر موقت اسیدهای معدنی و محلولهای آلكالین با تمرکز کم
- غیر حساس به فضاهای صنعتی
- حاوی ماده حلال PVC نمی باشد.
- چهار کشش نمی شود

بسته بندی و شرایط نگهداری

محصول SatexPU در کارتریج های ۶۰۰ میلی گرم موجود است (۱۲ عدد در یک جعبه) در محیط خشک، خنک و در بسته بندی اصلی تا حداقل ۹ ماه قابل نگهداری می باشد

دستور العمل کار

۱- آماده سازی سطوح

قبل از استفاده عایق به منظور جلوگیری از خاک گرفتن باید اطراف درزها با نوار چسبیده پوشیده شوند. نوار چسبیده را قبل از عمل آوری درزگیر جدا کنید، محصول را به طور مستقیم با استفاده از کارتریج دستی یا تفنگی اعمال کنید. کارتریج باید مطابق دستورالعمل ویژه تهیه گردد. بعد از پر کردن درزها بهتر است درزگیر هموار شود. درزهای عمیق تر باید با مصالح پرکننده درز از فوم پلی اتیلن پر شوند

همه بخشهای درز باید تمیز، خشک، عاری از درزگیرهای قدیمی، پلاستر و باقی مانده های رنگ، گرد و غبار، روغن، موم و گریس باشد. گرد و خاک منجر به کاهش چسبندگی لبه های درز می شود. شوره ها باید به کمک قلم مویا ماسه پاشی از بین بروند. برای سطوح جذب کننده مانند بتن، پلاستر و چوب باید پرایمر تا اشباع شدن سطح اجرا شود بعد از زمان ۳۰ دقیقه ای تا ۵ ساعته خشک شدن می توان Satex PU را به درزها اجرا کرد. حلال پرایمر باید قبل از کاربرد محصول بخار شود. پس از زمان ۵ ساعته خشک شدن باید مجدداً پرایمر اجرا شود



SATE REDAY FIX GERMANY

زمان آماده استفاده ۷ تا ۲ روز حدودی	دمای کار ۳۵ تا ۴ (درجه هوا و سطوح)	دانسیته ۱/۷ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	رنگ سفید	مواد پایه امولسیون مصنوعی
زمان تردد و دوغاب ریزی ۲۴ ساعت	ابزار کار ماله یا رنده دنداندار	ضخامت لایه ۱ تا ۳ میلیمتر	شکل ماده خمیری	حلال ندارد
میزان مصرف حدود ۱/۵ تا ۳ کیلوگرم بر مترمربع برای هر میلیمتر ضخامت (بسته به سطح مورد نظر) پاک کننده آب (در هنگام تازه بودن ملات) در سطوح غیر متخلخل، زمان سفت شدن طولانی تر می شود				زمان چسبیدن حدود ۲۰ دقیقه
				زمان آمادگی کامل حدود ۲۸ روز

مناطق کاربرد

کاشی های سرامیک دیوار و کف، موزاییک، موزاییک های شیشه ای و کاشی های دو تکه، سطوحی مانند بتن، صفحات سیمانی، بتن سبک و پانل های گچی پیش ساخته و کف های گرمایشی، برای چسباندن صفحات گچی و گچ کاری مورد استفاده قرار می گیرد چسباندن کاشی های جدید بر روی کاشی های قدیمی، قرار دادن بردهای عایق بندی بر روی دیوارهای پوشش قبل از کاربرد پلاسترهای مصنوعی، استفاده در اماکن داخلی و سطوح عمودی | محدودیت های استفاده : سطوح افقی و سطوح دائماً زیر آب

ویژگی ها

ها و این محصول یک مخلوط آماده برای چسباندن کاشی ها و مقاوم در برابر هوازدگی، گرما و یخبندان پس از عمل آوری می باشد | برای کاربردهای داخلی و خارجی مناسب است و مقاومت چسبندگی بالا و بدون شکم دادن آن را برای سطوح خشک و یا کمی مرطوب موقت و نیز دیوارهای خارجی مناسب می سازد.

بسته بندی و شرایط نگهداری

محصول Sate Ready fix در سطل های ۵ و ۱۰ کیلوگرمی موجود است، بسته های استفاده شده باید کاملاً بسته نگه داشته شوند، در محیط خنک (بیش از ۱۰- درجه) و در بسته بندی اصلی تا حداقل ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

دستور العمل کار

۲- کاربرد

۱- آماده سازی سطوح

از یک ماله دنداندار ضد زنگ یا رنده برای همه کاربری های با ضخامت تا ۳ میلیمتر استفاده نمایید. همیشه مقداری مواد چسبیده جهت افزایش چسبندگی کاشی ها در طی زمان در دسترس برای کار استفاده نمایید ابتدا مصالح را داخل چسب قرار میدهیم و بعد روی سطوح فشار میدهیم، استفاده از جداکننده جز در موارد دال های بزرگ نیاز نیست، توصیه می شود تا سطوح برای جذب بالا از قبل خیس شوند و یا از پرایمر بدون حلال به منظور کاهش جذب آنها استفاده شود، این مسئله منجر به افزایش قابل ملاحظه زمان کار و بالطبع افزایش قابلیت تنظیم کاشی بر روی مواد چسبیده می شود بلافاصله هر گونه مواد باقی مانده را با کمک اسفنج مرطوب پاک کنید، ابزار کار را بلافاصله بعد از استفاده با آب پاک کنید. این محصول اجازه چسباندن کاشی های جدید بر روی کاشی های قدیمی را می دهد، سطح کاشی های قدیمی باید از گرد و غبار، باقی مانده های کف، روغن و گریس پاک شود و بعد از آن یک پوشش رقیق شده از Readyfix به کمک قلم مو بر روی کاشی قرار گیرد، بلافاصله پس از خشک شدن پوشش، کاشی جدید با کمک محصول بر روی کاشی قدیمی اجرا می گردد.

سطوح باید خشک (یا به طور موقت کمی مرطوب)، صلب، تراز و باربر و از لحاظ ابعاد پایدار باشد قطعات ریز مانند گرد و خاک و کثیفی باید حذف شوند باقی مانده های روغن و گریس باید پاک شوند هر گونه ناهمواری هم باید با همین محصول تراز شوند، لا به تراز کننده باید قبل از شروع به کار عمل آوری شود سطوح گچی باید زبر شده و پرایمر شوند، بردهای فیبر گچی و سطوح ماسه ای با گرد و غبار باید پایدار شوند



SATE FIX FLEX

GERMANY 

دمای کار ۵ تا ۳۰ درجه (هوا و سطح)	دانسیته ملات ۲/۱ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	دانسیته حجمی پودر ۱.۴ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	رنگ سفید شکل ملات ساده سیال	مواد پایه سیمان، افزودنی ها، ماسه سیلیکاتی منتخب
تورم بعد از ۲۴ ساعت حدود ۵ درصد حجم	مقاومت کششی حدود ۷/۵ مگاپاسکال (بعد از ۱ روز)، بیش از ۱۰ مگاپاسکال (بعد از ۲۸ روز)	مقاومت فشاری بیش از ۲۵ مگاپاسکال (بعد از ۱ روز) بیش از ۷۵ مگاپاسکال (بعد از ۲۸ روز)	جدول میزان مصرف ضخامت شیار میزان مصرف	
زمان کار با ملات ۳۰ دقیقه	۱۵ میلی متر ۴.۵ کیلوگرم بر متر مربع	۸ میلی متر ۲/۲ کیلوگرم بر متر مربع	۶ میلی متر ۱/۹ کیلوگرم بر متر مربع	۴ میلی متر ۵۵۷/۱ کیلوگرم بر متر مربع

مناطق کاربرد

مناسب برای کار گذاشتن لایه های نازک و یا متوسط در موارد زیر می باشد: و دیوار سرامیکی و کاشی های کف، موزاییک، کلوک، سفال، کاشی شکسته، موزاییک شیشه ای، سنگ های دست ساز، تابلوهای ساختمانی سبک و فایبرگلاس بتن، اندود سیمانی، اندود گچی، مصالح ساختمانی، کلینکرها، بلوک های گچی، فایبربردهای گچی تخته های گچی، برای چسباندن سرامیک و شیشه بیرون از ساختمان ها بسیار مناسب است و به **طور ویژه** برای ایوان و ایوانهای سر پوشیده | لایه های در معرض کشش های کوچک و یا نوسانات کم، تکه های حرارت داده شده | استخرهای شنا و سونا ها | مخازن آب | سیستم های آب بندی، سیستم های بازسازی تراس و بالکن، سیستم آب بندی استخرهای شنا (با پایه اپوکسی رزین و یا سیمان)

ویژگی ها

این محصول یک ماده چسبنده آماده و مقاوم در برابر هوازدگی، گرما و یخبندان پس از عمل آوری می باشد. | برای محیط های داخلی و خارجی و مناطق تحت تاثیر دائمی آب مناسب می باشد | برای لایه های خشک و یا با رطوبت کم و نیز دیوارهای خارجی مناسب است | مقاوم در برابر UV مقاومت خمشی بالا بدون شکم دادن و ترمیم کاشی های جدید بر روی کاشی های قدیمی | و قابلیت نفوذ ناپذیری آب و مقاوم در برابر انجماد و گرمای مداوم (تا ۸۰ درجه سانتی گراد)

بسته بندی و شرایط نگهداری

Sate fix Flex در کیسه های کاغذی ۲۵ کیلوگرمی موجود است و در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می آورد





SATEX FLEX 2KS
GERMANY

زمان کار ۴۰ در دمای بالای ۲۰ درجه سلیسیوس	دانشسته اختلاط ۱/۸ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	دانشسته حجمی ۱.۵ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	رنگ ☐ خاکستری ☐ سفید	مواد پایه ماسه کوارتز، افزودنی‌های مصنوعی، امولسیون رزین اکریلیک اصلاح شده
مقاوم در برابر تنش‌های مکانیکی بعد از ۳ روز	نفوذناپذیری در برابر آب بعد از ۵ روز	پاک کننده آب (در صورت تازه بودن)	دمای کاربردی بالای ۵ تا ۳۰ درجه سلیسیوس (هوا و سطح)	میزان مصرف حدود ۶۰۰ گرم تا ۱.۵ کیلوگرم در هر مترمربع
تعداد پوشش حداقل ۲				

مناطق کاربرد

برای آب بندی سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها و استخر ها موارد زیر مناسب می باشد:
سطوح کف و دیوار در مناطق مرطوب و خیس | دیوارهای زیرزمین و پی‌ها | استخرها و کانتینرها | اتصالات مصالح سرامیکی | ایوان ها و آشپزخانه‌ها
و لابراتورها | این محصول از ساختمان ها با آب بندی در برابر رطوبت خاک، آب نشستی و فشار آب محافظت می کند

ویژگی‌ها

پایداری و نفوذناپذیری حتی در برابر فشار آب | می توان روی آن را مستقیم با کاشی و سرامیک پوشاند و پر کننده ترک ها تا حداقل ۰/۲ میلیمتر
کاربرد سریع و آسان | چسبندگی بالا با اکثر سطوح | مقاوم در برابر یخبندان و گذر زمان | و غیر مضر برای محیط زیست به دلیل پایه خالص
معدنی آن | نیمه کششدار بوده و شکاف ها را می پوشاند و این محصول یک دوغاب پرکننده ترک ها برای آب بندی انعطاف پذیر در ساختمان ها
مانند دیوارهای بیرونی زیرزمینی، کانتینر ها، استخر ها و نیز دیوارهای و کف اتاق‌های مرطوب و خیس می باشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری

محصول SatexFlex2ks در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی (بخش پودری) و گالن ۷ کیلوگرمی (بخش مایع) موجود است در شرایط خشک و بسته بندی
اصلی و محافظت شده در برابر یخبندان تا ۱۲ ماه دوام می آورد

دستور العمل کار

- آماده سازی سطوح
سطوح باید سفت، پایدار و عاری از قطعات ریز باشد تمام پوشش ها،
رنگ و کثیفی ها باید از سطح کار زدوده شوند (با برس سیمی) سطح
باید کمی خیس باشد
- نسبت اختلاط
بسته به سطح و فشار آب حداقل ۲ پوشش (۳ تا ۴ پوشش) نیاز
است

هشدار

حداقل ۲ لایه باید به کار رود، جهت جلوگیری از خسارت به
لایه اول، لایه دوم با یک تاخیر حداقل ۶ ساعته در دمای
۲۰ درجه و حداکثر ۲۴ ساعته اجرا می شود، نباید بر روی
سطوح یخ زده و یا در معرض دماهای بالا یا پایین اجرا کرد
(دمای سطوح بالای ۲۵ درجه)

۳- کاربرد

شامل بخش ۷ کیلوگرمی مایع است که به بخش جامد (پودر ۲۵
کیلوگرمی) به صورت پیوسته اضافه می گردد تا مخلوطی یکدست
و بدون کلوخ بدست آید. سپس با دریل الکتریکی برای ۳ دقیقه
هم زده می شود. لایه ضد آب تازه باید در برابر خشک شدن سریع
در برابر آفتاب و نیز باران برای ۳ روز محافظت گردد. مقاومت کششی
خوبی دارد که اجازه استفاده در لایه های حفاظتی، دال ها، کاشی ها
و پلاسترها را بعد از ۲ روز می دهد. از گسترش ترک های سازه‌ای
باید با سنجش های سازه ای مانند درز انبساط جلوگیری گردد. برای
آب بندی درزه ها، یک درزگیر الاستیک دائمی و یا منعطف مورد نیاز
است. بخش مایع محصول باید به خوبی هم زده شود و در برابر
یخبندان محافظت گردد.



SATE FUGE FLEX GERMANY

مواد پایه سیمان-مواد رنگ‌دانه، افزودنی‌های پرکننده‌های پاک‌فیت بالا پلاستیک	رنگ سفید رنگی	شکل ماده پودری	نسبت اختلاط ۷/۲ تا ۶/۸ آب برای ۲۰ کیلوگرم	دانسیته حجمی ۱.۵ کیلوگرم بر دسی متر مکعب
زمان استفاده ۳۰ دقیقه	زمان سفت شدن ۱۲ ساعت (بسته به دما)	پاک کننده آب	ابزار کار تخته لاستیکی، تی کش لاستیکی	دمای کار بالای ۵ تا ۳۰ درجه
میزان مصرف (۱ کیلوگرم برای ۱.۵ تا ۷ متر مربع (بسته به درزه و سطح))				

مناطق کاربرد

مناطق کاربرد و محصول Sate Fuge Flex به عنوان دوغاب برای درزهای ۱.۵ تا ۴ میلی‌متر برای محیط‌های داخلی | خارجی و برای نواحی مرطوب، بالکن‌ها، تراس‌ها، بین کاشی‌های سرامیک کف و دیواره موزاییک، سنگواره، موزاییک‌های شیشه‌ای، کاشی‌های مصنوعی | برای دوغاب ریزی بر روی سطوحی که در معرض نشست‌های کم می‌باشند مناسب است.

ویژگی‌ها

این محصول یک دوغاب با پایه سیمان، اصلاح شده با پلاستیک و منعطف برای درزه‌های در معرض کشش و نشست کم و درزه‌های با عرض ۳ تا ۲۰ میلی‌متر می‌باشد، پس از ترکیب با آب دوغاب ملایمی بدست می‌آید که می‌تواند به راحتی استفاده شود. | این دوغاب پس از گیرش بدون ترک، دفع کننده آبه آب بند و مقاوم در برابر تمیز کننده‌های رایج و مواد شیمیایی در منازل می‌باشد

بسته بندی و شرایط نگهداری

محصول Satefuge Flex در کیسه‌های ۴ و ۲۵ کیلوگرمی حمل می‌شود و به یخبندان حساس نیست و در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می‌آورد.

دستور العمل کار

۱- اجرا

هنگامیکه چسب کاشی سفت شد. درزها را تا یک عمق کافی خراش داده و سطح را تمیز نمایید سطوح جذب کننده آب باید کاملاً غرقاب شوند.

۳- روش اختلاط

۱۰ دقیقه میکس می‌شود ۲ دقیقه استراحت دوباره ۲ دقیقه میکس می‌شود

۴- طریقه اختلاط

بسته به شکل مورد نیاز برای دیوار و کف تا رسیدن به یک مخلوط روان و بدون کلوخه مخلوط کنید، نسبت اختلاط گفته شده باید کاملاً رعایت گردد سپس دوغاب باید سریعاً اجرا گردد، میزان مخلوط تهیه شده نباید از مصرف ۳۰ دقیقه بیشتر باشد به غیر از رنگ‌های سفید و خاکستری سیمانی توصیه می‌گردد تا تمام مخلوط مورد نیاز برای یک سطح در یک نوبت تهیه گردد تا از اختلاف رنگ‌ها جلوگیری گردد.

۲- کاربرد

این محصول را با استفاده از تیکش لاستیکی (برای کف)، ماله (برای دیوار) و تخته‌های لاستیکی اجرا نمایید، پس از چند دقیقه دوباره دوغاب بریزید و تیکش یا ماله را در جهت عکس بکشید، درزه‌های انبساط را با این ملات پر نکنید پس از سفت شدن، باقی دوغاب و شیرابه‌های خشک شده را با یک اسفنج تمیز و کمی مرطوب پاک کنید، رطوبت کافی را پس از ۲۴ ساعت فراهم نمایید. پاک کننده‌های معمول خانگی را پس از ۲ هفته می‌توان بکار برد

۵- ویژگی مهم اجرایی

اجرای درست باعث ایجاد رنگ یکدست پس از سفت شدن می‌شود، این موارد باید در نظر گرفته شوند: دوغاب را با مقدار از پیش تعیین شده آب ترکیب نمایید. دوغاب را پس از خشک شدن کامل بستر چسبنده زیری اجرا نمایید، دوغاب را بر روی چند لایه با دماهای مختلف اجرا نمایید، دوغاب را بر روی کاشیها یا لایه‌های درزه با میزان تخلخل مختلف اجرا نکنید، پس از کاربرد کمی سطح را خیس نگه دارید، کاشی‌های متخلخل بدلیل جذب رنگدانه‌های دوغاب ممکن است رنگ پریده شوند، این رنگ پریدگی معمولاً از بین نمی‌رود. در چنین مواردی توصیه می‌شود یک تست اولیه صورت گیرد، از این رنگ پریدگی ممکن است با مرطوب کردن سطوح اجتناب شود.



SATEX DSS
GERMANY

میزان مصرف ۰.۷ تا ۱.۶ کیلوگرم	دمای کاربردی ۳۰ تا ۸ درجه سلسیوس (محیط و هوا)	دانسیته حجمی ۱.۴ کیلوگرم بر دسی متر مکعب	رنگ خاکستری	مواد پایه سیمان، افزودنی های پرکننده
زمان بهره برداری کامل بعد از ۳ روز	زمان کار حدود ۲ ساعت	ابزار کار ماله نرم، قلم موی ساختمانی	تعداد پوشش ها حداقل ۲ لایه	حلال آب (هنگام تازه بودن)

مناطق کاربرد

محصول Satex DSS مناسب آب بندی نواحی داخلی و خارجی در معرض سولفات در موارد زیر می باشد:

سازه های بخش های فاضلاب مانند لوله های فاضلاب، آبروها و غیره | دیوارهای بیرونی زیرزمین و فونداسیون | دیوارها و کفها در نواحی با آب جاری | بازسازی خانه های قدیمی محصول Satex DSS همزمان در برابر موارد زیر آب بندی می کند:

خاک مرطوب | آب نشست کرده

ضخامت لایه ضد آب بستگی به نوع آب، مصالح فونداسیون و سازه ساختمان دارد.

ویژگی ها

- این محصول یک دوغاب ضد آب با کاربردهای داخلی و خارجی در بخش های ساختمانی مانند لوله های فاضلاب، دودکشها، مخازن، پی ها، دیوارها و کفها در نواحی با آب جاری و شیوع بالای سولفات می باشد.
- نفاذپذیری بالای آب حتی در برابر فشار آب
- کاربرد سریع و آسان
- مقاومت بالا در برابر تجمع سولفات مطابق با
DIN ۴۰۳۰ (3 mg/lit و pH ۴.۵ تا ۴)
- شکل پذیری خوب و مقاوم در برابر یخبندان

بسته بندی و شرایط نگهداری

SATEX DSS در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی موجود است و در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می آورد.

دستور العمل کار

۱- آماده سازی سطوح

۲- اختلاط

این محصول با آب مخلوط می شود. ابتدا مقدار کمی از آب اضافه می شود. تا زمان ایجاد ملات بدون کلوخ و یکدست هم زده می شود. سپس باقی مانده آب اضافه و هم زده می شود تا دوغاب بدست آید. تمام ذرات پد باید هم زده شوند.

زمان اختلاط: ۳ دقیقه **ابزار اختلاط:** مته الکتریکی

ملات تهیه شده در هر باز باید ظرف مدت ۲ ساعت در دمای بالای ۲۰ درجه مصرف گردد.

سطوح باید صلب، پایدار و عاری از گرد و خاک و ذرات ریز و همچنین خشک یا با رطوبت کم باشد. باقی مانده های آب باید حذف شوند. درزه ها، سوراخها و شکافها باید پر شوند. گوشه های دیوار و کف باید با ملات به صورت مقعر در آیند تا سطح پیوسته برای دوغاب ایجاد می شود. سطوح با حفرات درشت (مانند بلوکهای بتنی سبک) ابتدا باید با یک پوشش تراز کننده نازک از Satex D Spachtel به منظور جلوگیری از کیسه های هوا، بسته شوند. این محصول ممکن است تنها بر روی سطوحی بکار رود که بدون ترک می مانند. هر گونه کار دیگر علاوه بر مرطوب کردن بر روی سطوح جاذب مانند بتن نیاز نیست. پیش تر نمایی بستگی به میزان رطوبت سطوح دارد.

نکات ضروری

با استفاده از قلم موی ساختمانی استفاده می شود. یک لایه آب بند با حداقل ۲ پوشش بدست می آید. حداقل ضخامت لایه مطابق جدولی مشخص بدست می آید. بعد از آماده سازی سطح، لایه اول Satex DSS همواره با استفاده از قلم موی ساختمانی و با غلظت مناسب زده می شود (در حدود مصرف ۲ kg/m²). لایه دوم باید هنگامی زده شود که دیگر به لایه اول آسیبی نمی رسد که بین ۶ تا ۲۴ ساعت می باشد. به منظور تضمین اینکه مصالح بدون کشیدگی خشک شوند، میزان مصرف نباید از ۳ kg/m² تجاوز نماید.

این محصول نباید بر روی سطوح یخ زده، در حین یخبندان و دمای بالا (دمای سطوح بالای ۳۰ درجه) اجرا شود. پوشش های تازه اجرا شده باید تا ۳ روز از خشک شدن سریع و نیز باران محافظت شود. این محصول دارای مقاومت ذاتی بالایی بوده و می تواند توسط رنگ پوشیده شود و یا کاشی و سرامیک پس از ۳ روز بر روی آن نصب گردد.

سطوحی که توسط Satex DSS پوشیده شده اند باید در برابر آسیب محافظت شوند. یک لایه محافظ باید بر سطح افقی ضد آب در صورت مواجهه آنها در برابر بار ترافیکی قرار گیرد. از شکل گیری ترکها در ساختمانها باید با سنجشهای سازه ای مانند درز انبساط جلوگیری شود. برای آب بندی درزه ها باید یک درزگیر الاستومتری و تقریباً منعطف استفاده شود. به عنوان یک قاعده، آب بندی سازه ها نیاز به استفاده از دوغاب بر روی سطوح در معرض آب دارد. لایه آب بند باید تا ۳۰ سانتیمتر روی سطح نهایی زمین باشد.



SATEX LATEX
GERMANY 

ضخامت لایه تا ۵ میلی‌متر	دمای کار ۳۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس	دانسیته ۱/۰۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب	رنگ سفید	مواد پایه لاتکس
زمان گیرش مانند ملات		شکل مایع	حلال ندارد	
میزان مصرف مصرف در حدود ۰.۶۵ تا ۰/۹ کیلوگرم بر متر مربع برای هر سانتیمتر ضخامت است.				

مناطق کاربرد

افزودنی به عنوان ملات مرمت و تعمیر | آماده‌سازی پلاسترهای ضد آب | لایه پرایمر یا نگهدارنده برای ملاتهای روی سطوح نرم | آماده‌سازی قطعات کف شناور

ویژگی‌ها

- این محصول قابل استفاده به عنوان افزودنی پلاستر، عامل نگهداری برای اکثر مصالح ساختمانی، کار بر روی آجر و قطعات بتنی می‌باشد.
- افزایش نگهداری
- قالب پذیر بودن
- افزایش مقاومت کششی

بسته بندی و شرایط نگهداری

محصول Satex Latex در گالن‌های ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری تا کمتر از ۱۰ درجه نگهداری می‌شود و نسبت به یخزدگی حساس نمی‌باشد. دمای نگهداری نباید از ۴۰ درجه آه‌ن برای مدت طولانی تجاوز کند. در محیط خشک و در بسته‌بندی اصلی و دمای خنک (زیر منفی ۱۰ درجه نباشد) تا حداقل ۶ ماه قابل نگهداری می‌باشد. بسته‌های باز باید جهت جلوگیری از کلوخه‌شدن به خوبی پخش شوند.

دستور العمل کار

۱- کاربرد

۲- پرایمر

محصول و سیمان را با نسبت ۱ به ۱ مخلوط کرده و با قلم مو به طور کامل بر روی سطح بکشید.
پلاسترهای مقاوم در برابر آب:
مخلوط خشکی از سیمان و ماسه (اندازه دانه تا ۴ میلی‌متر) با نسبت حجمی ۱ به ۲ و سپس اختلاط با مایع اندازه‌گیری شده (به نسبت ۲ به ۱ محصول و آب) تهیه کنید. پلاستر مقاوم در برابر آب قابل استفاده با ماله می‌باشد. هر دو را به صورت خیس داخل پرایمر اجرا کنید.

برای هر نوع کاربردی سطوح باید کاملاً آماده شوند. سطوح باید عاری از گرد و غبار و ذرات ریز باشند. سطوح باید از قبل خیس شوند. آب اضافی باید حذف شوند.

۱. افزودنی برای ملاتهای تعمیر
یک مخلوط خشک از ماسه و سیمان تهیه شود و سپس مقدار مایع اندازه‌گیری شده مخلوط شود. ضخامت لایه تا ۱۰ میلی‌متر است و نسبت اختلاط محصول و آب ۱ به ۱.۵ است.
۲. آماده‌سازی پلاسترهای مقاوم در برابر آب

۳- پرایمر برای نگهداری بهتر و ملات بر روی سطوح هموار

محصول و سیمان را با نسبت حجمی ۱ به ۱ مخلوط کرده و به طور کامل بر روی سطح بکشید.



SATEX B FIX
GERMANY

دمای کار ۳۰ تا ۵ درجه (هوا و سطح)	دانسیته پس از اختلاط ۱/۷ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	دانسیته حجمی ۱.۵ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	رنگ خاکستری ☐ سفید ☐	مواد پایه سیمان، مصالح مصنوعی و سنگدانه
ابزار کار ماله	زمان استفاده در حدود ۴.۵ ساعت	پاک کننده آب (در صورت تازه بودن)	زمان چسبیدن در حدود ۳۵ دقیقه	شکل ماده پودر
			ضخامت لایه حداکثر ۱۰ سانتیمتر	

مناطق کاربرد

این محصول جهت چسباندن پانلهای عایق حرارتی و بلوک های اسفنجی در سیستم سازه های سبک می باشد

ویژگی ها

این محصول برای پانلهای عایق گرما و بلوک های سبک تهیه شده است. این محصول با آب ترکیب شده و براحتی قابل استفاده می باشد.

- کاربرد آسان
- مقاوم در برابر هوازگی، آب، گرما و یخبندان پس از سفت شدن
- زمان زیاد برای استفاده
- کیفیت بالای چسبندگی

بسته بندی و شرایط نگهداری

محصول SATEX B FIX در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی موجود است. در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می آورد.

دستور العمل کار

۲- کاربرد

مقدار ۲۵ کیلو از محصول با ۶.۰ تا ۶.۲۵ لیتر آب مخلوط می شود. محصول با آب تا زمان بدست آمدن یک ملات بدون کلوخه مخلوط می شود. ملات برای مصرف بیش از ۴.۵ ساعت تهیه نگردد. این محصول بر پشت پانلهای عایق گرما به صورت نقطه ای استفاده می شود.

۱- آماده سازی سطوح

سطوح باید صلب، باربر، پایدار ابعادی و عاری از گرد و غبار، کثیفی، روغن، گریس و ذرات ریز باشد. ذرات ماسه و سایر موارد مشابه باید توسط یک وسیله مکانیکی پاک شوند و قبل از استفاده محصول با Satex TG آماده سازی گردند. برای پلاسترهای گچی نیز باید قبل از استفاده محصول با یک وسیله مکانیکی سطوح زیر گردند و با Satex TG پرایمر شوند.

۳- مصرف

میزان مصرف به شرایط سطح بستگی دارد و در حدود ۴-۵ کیلوگرم بر متر مربع برای استفاده نقطه ای می باشد.



SATEX S

GERMANY



دمای کار ۱۰ تا ۳۵ درجه سلسیوس	فاصله زمان بین دو مرحله ۴ ساعت (حداکثر)	دانسیته ۰.۷۹ گرم بر سانتیمتر مکعب (حدودی)	مواد پایه سیلوکسین با مولکول کوچک
رنگ ☐ سفید	ابزار کار قلم مو و اسپری	حلال دارد	شکل ماده بسیار مایع
			پاک کننده تینر آ

مناطق کاربرد

این محصول در موارد زیر مناسب می باشد:

- برای محافظت نمای خارجی و دیگر سطوح قائم یا مایل در برابر نفوذ رطوبت
- برای پرداخت المانهای بتنی به منظور ایجاد یک محافظ در برابر شوره های آهکی ناشی از تاثیر باران و رطوبت

ویژگی ها

- نقاط مرطوب، نفوذ رطوبت از طریق دیوار، شوره زدن نمک، شسته شدن آهک، خرابی در اثر یخبندان، رشد خزه و آلودگی های ساختمانی دلیل اصلی نفوذ رطوبت هستند. نفوذ رطوبت به مصالح ساختمانی ناشی از حرکت باران را می توان با مواد دافع آب مانند سیلان، سیلوکسین و یا رزین های آکریلیک که تا اعماق مصالح ساختمانی نفوذ می کنند و با واکنش خود آنها را به طور دائمی می بندند. این محصول یک عامل اشباع آبگریز، بی رنگ و با حلال بر پایه سیلوکسین با خواص زیر است که برای عملکرد و دوام آن مهم می باشند:
- وزن مولکولی کم و بنابراین قدرت نفوذ بالا در سطوح
- مناسب برای سطوح با آلکالین زیاد
- توسعه سریع در دفع آب و بنابراین عایق شدن سریع در برابر جریان باران
- به دلیل جذب موئینگی، Satex S توسط مصالح ساختمانی جذب شده و تحت تاثیر رطوبت هوا داخل مواد ایجاد دافع آب و سیلیکون بدون بستن مویرگ ها را می کند.

بسته بندی و شرایط نگهداری

محصول Satex S در گالن های ۵ و ۲۰ موجود است (حجم خالص). در محیط خشک و خنک (کمتر از ۳۰ درجه) و در بسته بندی اصلی عایق تا حداقل ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

دستور العمل کار

محصول را به صورت رقیق نشده با استفاده از اسپری یا اشباع سطوح اجرا می کنیم. برای سطوح کوچک می توان از رنگ کردن با یک قلم موی سفید نرم و یا قلم موی زیر استفاده کرد. یک غرقاب سازی باید صورت پذیرد. برای سطوح با جذب بالا دو یا سه مرحله کار نیاز است. سطوح با جذب کم را تنها یکبار پرداخت کنید. برای سطوح خیلی متراکم بهتر است تا سطح اشباع تازه را با حلالها شستشو دهیم (مثلا تینر T). این مساله هر گونه اجزا فعال زیادی را از سطح پاک کرده و آنها را به سطوح با جذب بیشتر مانند درزه های ملات منتقل می کند. هوای گرم و سطوح خشک عمق نفوذ را تقویت می کنند. بعد از حدود ۲۴ ساعت اشباع کننده های آبگریز با محصول را می توان با رنگهای با حلال و یا حمل کننده آب رنگ کرد.



Sate Fuge N
GERMANY

دوره کارایی ۲ تا ۱ ساعت برای درزهای تا ۶ میلیمتر	زمان گیرایی ۲۴ ساعت در دمای بالای ۲۰°C	دانسیته حجمی ۱/۲۵ کیلوگرم بر دسی مترمکعب	نسبت اختلاط ۶/۸ تا ۷/۲ لیتر آب برای یک کیسه ۲۰ کیلوگرمی	مواد پایه سیمان، مواد رنگدانه، افزودنی ها، مصالح دانه ای
دمای کاربردی ۵°C بالای	ابزار کار با استفاده از ماله	میزان مصرف ۱۰۰-۳۰۰ گرم بر متر مربع بسته به سطح مورد نظر	پاک کننده آب	رنگ سفید
		زمان تردد و دوغاب ریزی ۲۴ ساعت	رنگی 	

مناطق کاربرد

- بین کاشی های سرامیکی دیوار و کف، موزاییک، سنگ های مصنوعی و طبیعی، موزاییک های شیشه ای
- برای محیط های داخلی و خارجی
- برای نواحی مرطوب، بالکن ها، تراس ها، استخرهای شنا و کف های حرارتی

ویژگی ها

- این محصول یک دوغاب درجه یک بر پایه سیمان برای درزهای بین کاشی های سرامیکی است که توسط پلاستیک بهینه سازی شده است همچنین توسط افزودنی ها و رنگدانه های با کیفیت بالا پر شده است پس از آزمایش کردن با آب، ملات پیوستگی ملایمی در طول زمان کار نشان میدهد.
- اجرای آسان، بسیار خوب می چسبد و بدون هیچ شکافی سفت می گردد، ماده ای برای مفاصل کاشی های حاوی سیمان و سرامیک است، (بعد از مخلوط شدن با آب، آماده استفاده می باشد)

بسته بندی و شرایط نگهداری

Sate Fuge No در کیسه های ۴ و ۲۵ کیلوگرمی، در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می آورد

دستور العمل کار

۱- ویژگی مهم اجرایی

۲- طریقه اختلاط

۱۰ دقیقه میکس میشود ۲ دقیقه استراحت دوباره ۲ دقیقه میکس می شود.


دوغاب Sate Fuge N تنها با رنگدانه های زودگیر سیمانی رنگ می شوند. این روند اختلاط ویژه در کارخانه و کاربرد صحیح باعث ایجاد یک رنگ یک دست

۳- نکات مهم در اجرا

۴- اجرا

میزان ملات نباید از مصرف ۱ تا ۲ ساعت تجاوز نماید، مقدار کل مورد نیاز برای یک سطح را جهت جلوگیری از درصد های اختلاط مختلف در یک وعده آماده نمایید. ملات را با یک وسیله لاستیکی (برای دیوارها) و یک ماله دوغاب (برای کفها) بر روی درزها به صورت افقی یا عمودی بکشید پس از دقایق کمی مقداری از دوغاب را به منظور تراز کردن سطح بر روی نقاط ناهموار بریزید باقی مانده ها را از روی سطح پاک نمایید، درزهای انبساط و یا اتصالات را با Sate FugeN پر نکنید، هنگامی که باقی مانده های دوغاب رنگ پریده شدند و شروع به خشک شدن نمودند (حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه)، کل سطح را با یک اسفنج مرطوب پاک نمایید. درمورد دوغاب ریزی سنگها، خشک شدن طولانی تر است، پس از ۱۴ روز میتوانید از تمیزکننده های خانگی استفاده نمایید

دوغاب را با مقدار توضیح داده شده آب ترکیب نمایید، پس از خشک کردن کامل مواد چسبنده به بستر ضخیم یا نازک، دوغاب را بریزید، دوغاب را بر روی سطوح با دماهای مختلف نریزید (مثل لوله های آب داغ، گرمایش از کف، یا محل تابش آفتاب)، دوغاب را بر روی کاشی های با تخلخل مختلف نریزید، سطوح بزرگ باید به صورت بخشی، نه یکباره دوغاب ریزی شوند، دوغاب را فقط بین کاشی های سالم بریزید، برای درزهای انبساط و اتصالات از درزگیر الاستومر استفاده نمایید، پس از کاربرد دوغاب با آب عمل آوری نمایید. به دلایل مختلف مربوط به اقسام گسترده کاشیها و سنگ ها و به دلیل شرایط گسترده محلی، به عبارت دیگر عدم یکنواختی زیر سازی در جاهای مختلف، سانتکس قادر به گارانتی ایجاد یک رنگ یکدست نمی باشد. هنگامی که چسب های کاشی سخت شدند، درزها را تا یک عمق کافی خراش داده و یک سطح تمیز ایجاد نمایید، سطوح جاذب باید قبلا با آب به طور کامل مرطوب شده باشند.



SATE FIX N
GERMANY

دانشیه حجمی ۱/۶۵ گرم بر سانتیمتر مکعب (حدود)	دمای کاربردی ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد	رنگ خاکستری	مواد پایه سیمان، پلیمرها، پرکننده‌های پرداخت‌شده با کیفیت بالا								
ضخامت کاربردی ۶ میلیمتر حداکثر	پاک‌کننده آب (هنگام تازگی) شکل ماده پودری	جدول میزان <table> <tr> <th>ضخامت شیار</th><th>۴ میلی متر</th><th>۶ میلی متر</th><th>۸ میلی متر</th></tr> <tr> <th>میزان مصرف</th><td>۱.۷ کیلوگرم بر متر مربع</td><td>۲.۷ کیلوگرم بر متر مربع</td><td>۳.۱ کیلوگرم بر متر مربع</td></tr> </table>		ضخامت شیار	۴ میلی متر	۶ میلی متر	۸ میلی متر	میزان مصرف	۱.۷ کیلوگرم بر متر مربع	۲.۷ کیلوگرم بر متر مربع	۳.۱ کیلوگرم بر متر مربع
ضخامت شیار	۴ میلی متر	۶ میلی متر	۸ میلی متر								
میزان مصرف	۱.۷ کیلوگرم بر متر مربع	۲.۷ کیلوگرم بر متر مربع	۳.۱ کیلوگرم بر متر مربع								

مناطق کاربرد

بر روی ملات‌ها برای چسباندن سرامیک دیوار و کف و کاشی‌کاری برای محیط‌های درونی

ویژگی‌ها

- دارای کیفیت چسبندگی بالا برای دیوارها، کف و دارای استحکام زیاد
- مناسب برای جاهای خشک و مقاوم در برابر آب و هوای گرم و خشک و مرطوب است

بسته بندی و شرایط نگهداری

Sate Fix N در کیسه‌های کاغذی ۲۵ کیلوگرمی موجود است و در شرایط خشک و بسته‌بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می‌آورد

دستور العمل کار

- آماده‌سازی سطوح
سطوح باید صلب، پایدار و عاری از گرد و خاک، آلودگی، نفت، گریس و ذرات ریز باشد باقی‌مانده‌های گریس، موم و غیره باید به طور کامل زدوده شوند
- طریقه اختلاط
۱۰ دقیقه میکس می‌شود ۲ دقیقه استراحت دوباره ۲ دقیقه میکس می‌شود
- کاربرد
محصول Sate Fix N را با استفاده از ماله شکاف دار اجرا کنید مواد باید روی لایه ای از ملات قرار گیرند برای شرایط آب و هوایی بسیار گرم و بسیار سرد نباید استفاده شود
- اختلاط
Sate Fix N با آرامی با ۶/۷۵ تا ۷/۲ لیتر آب توسط میکس برقی مخلوط شده و سپس مخلوط را ۳۰ ثانیه به حال خود رها کرده سپس دوباره میکس می‌کنیم ملات را برای استفاده بیش از ۴ ساعت آماده نکنیم



پاک کننده	دمای کاربردی	نوع	رنگ	دانسیته	مواد پایه
آب	از ۵ تا ۳۰ درجه سلسیوس	پودر	خاکستری	۱/۳ کیلوگرم بر دسی متر مکعب	سیمان، مواد شیمیایی مخصوص وپرکننده ها

SATEX RH

GERMANY



مناطق کاربرد

ساتکس آر هاش برای ضد آب بودن اتصالات، ترکها و اتصالات در معرض فشار آب در حین استفاده یا زیر استفاده می شود. در نتیجه ویژگی های سریع و آبگریز آن، حفره هایی از قبیل اتصالات، ترکها یا نقاط ورودی آب در بتن، پیچ و سنگ تراشی از این رو می توان کوبید. این ماده برای تولید مواد پرکننده و به عنوان ملات پرکننده در حین کار تزریق استفاده می شود. ساتکس آر هاش همچنین برای آب بندی نشت های کوچک در زیرزمین ها استفاده می شود.

ویژگی ها

ساتکس آر هاش آماده استفاده سریع سیمان است که ترکیبی از مواد افزودنی شیمیایی و سیمان است. فرآیند تنظیم خیلی سریع شروع می شود فقط پس از اتصال به آب، عایق بندی عالی را قادر می سازد. حاوی کلرید، اتصالات آهن صدمه دیده و چسبندگی بسیار خوبی دارد. نقاط قوت بالا در مرحله اول و آخر. این ماده پس از خشک شدن و سخت شدن کامل، در برابر نفوذ پذیری در برابر آب و در برابر سرما مقاوم است، پوشیدگی ندارد و کاهش نمی یابد. با افزودن سیمان پرتلند می توان زمان کار را طولانی کرد.

بسته بندی و شرایط نگهداری

ساتکس آر هاش در سطل ۱۰ کیلوگرمی موجود است. در ۱۲ ماه قابل نگهداری و بسته بندی شده اصلی است.

دستور العمل کار

زیرزمین باید تمیز و سالم باشد و قبل از استفاده باید از قبل خیس شود. سازندهای ترکی که خیلی باریک یا کم عمق هستند باید قبل از استفاده تمهید شوند. ساتکس آر هاش را در دستان خود قرار داده و در قسمت آسیب دیده بمالید و محکم فشار دهید تا نشت را قطع کنید. باید از آفتاب و یخ زدگی بعد از استفاده محافظت شود. محصول را در مکان های مرطوب رها نکنید.



SATFIX

GERMANY



نوع

مایع

دانسیته

۱۰

گرم بر سانتی متر مربع

مواد پایه
اتیل سیانوآکریلات

کاربرد

انجام کلیه امور درزگیری از جمله درزگیری دور درب و پنجره ها، آب بندی سرویس های بهداشتی و حمام ، اتصال سطوح به یکدیگر طبقه مصرف: دمای محیط و سطح مورد نظر باید بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد باشد. سطح مورد نظر باید تمیز و خشک و فاقد هر گونه لکه و چربی باشد توجه این درز گیر اسیدی است بنابراین نباید برای درزگیری و چسباندن آینه و سطوح فلزی حساس استفاده کرد

ویژگی ها

قدرت چسبندگی بالا و مناسب برای استفاده در سطوح عمودی چرا که چکه نکرده و حبابی ایجاد نمیگردد. به خصوص برای اتصال موادی که دارای ماهیت و سطوح متخلخل یا ناهموار میباشند و همچنین در هنگام چسبیدن باعث افزایش مقاومت چسبندگی می گردد که مانع از جذب چسب توسط سطح می شود. کاربرد: مناسب برای اتصال طیفی گسترده از مواد، از جمله سطوح اسیدی و برخی از مواد با ساختار متخلخل که مورد نظر بسیاری از کاربران است. مناسب برای MDF ، نئوپان، سرامیک، آهن، لاستیک، اکثر پلاستیکها، چرم و سایر زیر ساختهای معمول به ویژه برای مصارف کاربردی که در اتصال آنها به سرعت بالایی احتیاج داریم. از آنجا که سات فیکس دارای درجه ای از قابلیت پر کردن شکاف است، به طور کلی توصیه می گردد که برای اتصال قطعات نزدیک و نسبتا صاف و حتی سطوح نیز از آن استفاده شود.

بسته بندی و شرایط نگهداری

حداکثر دمای نگهداری ۲۵ درجه سانتی گراد است. مدت زمان ماندگاری در دمای توصیه شده (باز نشده) ۱۲ ماه است ظروف HDPE مانع کاملی را ارائه نمی دهند ، محصول را از سایر مواد شیمیایی و منابع رطوبت نگهداری کنید. قرار گرفتن در معرض نور شدید باعث تغییر رنگ محصولات می شود.

دستور العمل کار

سطوح باید ترجیحا صاف باشند و یک محل اتصال مناسب داشته باشند. یک قطره را روی یکی از سطوح ریخته و اسپری حاوی مواد فعال کننده را به سطح دیگر اسپری کنید و به مدت یک دقیقه فشار دهید.